

# LES RUSTIERS DE MURS INTERIEURS

- ATTENTION :

Ceci n'est pas une peinture; il n'est pas possible, avec l'enduit « RUSTIER » à l'ancienne, d'obtenir un effet de couleur ou de matière uniforme et constant. Par définition, l'enduit « RUSTIER » donne des effets nuancés. L'effet dépend à la fois du support et de l'applicateur.

- COMPOSITION :

Bases minérales naturelles à granulométrie et densités différentes. Les colorants de l'enduit « RUSTIER » sont des ocres, des oxydes. Les couleurs ne sont pas constantes, les différences sont dues aux prélèvements dans les carrières.

- COLORIS :

40 Couleurs de base et dérivés :: brique claire, orange Fès, lilas, aubergine, gris bleu, orangé de Roussillon, blanc pur, ton pierre, bleu lavande, vert amande, Sahara, marron glacé, jaune Provence, jaune vanille, rouge pompeï, framboise, sable doré, sable blanc, beige rosé, anthracite, gris perle orange tropézien, corail, abricot, chocolat, moka, taupe, chamois, indigo.

- CONDITIONNEMENT :

Produit en poudre, stocké en bidons plastiques étanches; Le produit peut se conserver, à l'abri, bidon fermé, pas plus de 12 mois à une température supérieure à 5 °c et inférieure à 40 °c.

PREPARATION :

Il est très important de bien mélanger une première fois l'ensemble à sec, colorant et matière de base, avec un malaxeur, car les particules lourdes se déposent au fond du bidon alors que les parties fines restent en surfaces. Rajouter environ 4 à 6 litres d'eau pour un seau de 12.5 kg. Il est fortement conseillé pour une première fois de se limiter au tiers ou au quart du bidon; la pâte doit être souple, sans être dure ou liquide.

Un mélange superficiel ou manuel donne des effets très nuancés : d'un ton très foncé au presque blanc dans la même couleur.

- SUPPORT :

Le support doit être sec, propre, poreux, exempt de graisse, huile ou vernis. Sur les bois agglomérés, ou contre plaqués, inertes ou rigides, l'application est déconseillé. L'enduit n'est pas souple. Il ne convient pas sur les portes battantes ou coulissantes, ainsi que sur tout support souple. Un support douteux entraîne obligatoirement à terme des décollements. Sur les murs de composition variable, tels que plâtre, vieille peinture, trace de fissure, raccord, carreaux de plâtre siporex, ou bien placoplâtre l'impression du mur est obligatoire avec une sous-couche de peinture glycéro. mate ou un primer d'accrochage « prim-imper », sinon vous risquez de

retrouver sous l'enduit les dessins et traces des différentes zones joints, panneaux ou dalles.

- APPLICATION : A la truelle, à la lisseuse aux bords émoussés, ou à la spatule, selon la finition recherchée.

**En une application, étaler le mélange de manière un peu irrégulière sans pour autant vouloir le lisser.**

- Pour les personnes qui désirent un aspect "murs anciens", laisser sécher sans lisser.
- Pour ceux qui désirent un aspect lisse, laisser tirer le produit de 20 à 40 minutes selon la température, puis lisser avec une lisseuse inox à bord adouci pour un effet partiellement uniforme, (le temps ouvert de travail sur le mur est de 2 heures environ selon la température de la pièce), relaisser le produit à nouveau tirer après le premier ferrage, puis recommencer jusque le résultat convienne. Pour les personnes non expérimentées, il est conseillé de faire un essai et de laisser sécher quelques jours pour voir la couleur finale.

A l'attention des professionnels : éviter les couches croisées, verticales et horizontales. Ce produit n'est pas un enduit de lissage pas plus qu'une sous-couche quelconque ou une peinture. Les effets sont dans la matière; éviter de fatiguer le produit, appliquer une couche d'une épaisseur suffisante. Ne pas le triturer pour en faire une pâte comme pour un enduit gras ou de lissage; l'enduit « RUSTIER » est un produit simple qui ne demande pas à être retravaillé. Cependant il est possible de lisser la deuxième application, mais dans tous les cas, avant d'entreprendre des chantiers importants, des essais pour définir et confirmer les couleurs définitives sont souhaitables.

- EPAISSEUR :

De 2 à 3 mm en moyenne, toutefois, l'enduit permet de rattraper les inégalités (mais non de reboucher). Réparer des fissures allant de 10 à 15 mm avant la première application.

- OEUVRABILITE :

5 à 15 mn, une fois mélangé à l'eau. Un conseil : éviter de rajouter de l'eau pour allonger le produit en fin de gamelle.

- SECHAGE :

Sur les supports très poreux, l'enduit « RUSTIER » est dur en une heure. L'enduit est considéré comme sec seulement après avoir pris sa couleur définitive, c'est à dire entre 2 et 4 jours, selon la porosité du support, la température, et, ou, l'humidité de la pièce; cependant sur les murs imprimés, le séchage est plus lent.

### CONSOMMATION :

12,5 litres de produit sec permettent de couvrir de 7 m<sup>2</sup> environ selon l'état des murs et l'habileté de l'opérateur (muraux de douches et plans de travail = 4 à 5 m<sup>2</sup>).

### • FINITION :

Une fois sec, l'enduit « RUSTIER » peut être ciré, poli, patiné ou ferré pour un effet « stucco » toutes les techniques de patines sont possibles, il peut également être hydrofugé pour une utilisation dans les pièces d'eau. Passer l'aspirateur avant tout traitement. Pour toute finition et pour tout traitement, la condition impérative est que l'enduit soit absolument sec et exempt de poussière.

### **Intérieurs de douche Et plans de vasque**

**1 – L'enduit Rustier se dilue soit avec de l'eau et/ou il peut aussi se diluer avec de l'eau et du Rustiétanch (soit diluer la poudre avec 1/3 de Rustiétanch liquide et 2/3 d'eau lors du mélange (soit en proportion 3 litres d'eau pour 1 litre de Rustiétanch, (si besoin de diluer un peu plus la pâte respecter ces valeurs d'eau et de Rustiétanch pour le mélange au malaxeur).**

**Appliquer le Rustier en deux épaisseurs de 2 mm environ chacune. La deuxième couche doit se passer sur la première humide (dans la même journée), soit une consommation de 4 à 5 m<sup>2</sup> par seau en double épaisseur, et une consommation de 7 à 8 m<sup>2</sup> environ pour une simple épaisseur.**

**2 – TRAITEMENT :** 3 à 4 couches pures de GEMROC (résine copolymère, bidon de 1 l. pour 6 m<sup>2</sup>) avec un temps de séchage de 1 h à 2 h entre chaque couche, **Terminer avec le RUSTIÉTANCH dilué (résine polymère, bidon de 2 l. pour 20 m<sup>2</sup>) en trois couches diluées à 60 % avec 2 h de séchage entre chaque couche.**

**Pour le sol des douches** il est impératif d'utiliser l'enduit de sol de douche avec une épaisseur de 6 mm en moyenne.

**ET diluer avec de l'eau et du Rustiétanch (soit diluer la poudre avec 1/3 de Rustiétanch liquide et 2/3 d'eau lors du mélange (soit en proportion 3 litres d'eau pour 1 litre de Rustiétanch, (si besoin de diluer un peu plus la pâte respecter ces valeurs d'eau et de Rustiétanch pour le mélange au malaxeur).**

**La mise en eau se fait sous 5 à 8 jours.**

**\*Pour les douches: il est impératif de les entretenir une fois par an avec la dernière résine utilisée soit le rustiétanch , pour éviter l'usure de la protection**

### • COULEURS, NUANCES, VARIATIONS :

Le produit a été pensé pour rendre un effet de mur ancien, non uniforme, très nuancé.

**PROPRIETES :** Le produit est ininflammable, ne présente pas d'incompatibilité connue avec le polystyrène ou les isolants; il présente une bonne tenue aux migrations d'humidité.

### • PRECAUTIONS :

L'enduit « RUSTIER » ne doit pas être appliqué par temps froid, ni sur support humide ou gras (la température de l'air et du mur doit être supérieure à 5°C). Il ne doit pas être stocké à une température inférieure à 5 °c, ni supérieure à 40 ° c.

Nota : Le temps de séchage doit être respecté avant de pouvoir juger de la couleur finale, et avant tout traitement, imperméabilisant, cire ou patine etc...

**LES RUSTIERS**

**9 Zac de Bomeprtuis**

**13120 GARDANNE**

**Tél. 04.42.96.18.65**